UTENSILERIA SARDA S.r.l.

Part. IVA e C.F.: IT 02800390920 – REA 225438 – R.I. Cagliari 02800390920 Sede: Via Roberto Binaghi 7, 09121, Cagliari (Italy) – Telefono: +39 070281807

Mail: info@utensileriasarda.com - Sito: www.utensileriasarda.com Capitale sociale €: 50.000,00 I.V - Pec: utensileriasardasrl@pec.it



Attenzione per poter acquistare i barrotti di materie plastiche, bisogna necessariamente inserire il peso indicato nella tabella indicata nello screen sottostante, la tabella comparirà al momento dell' aggiunta al carrello, il peso riguarda un barrotto da 1 mt sino ai diametri 120, da 140 in poi i barrotti sono da 500 mm, per misure differenti contattare in azienda.

PESI ORIENTATIVI

Si ricorda che i prezzi sono indicati al kg.







UTENSILERIA SARDA S.r.l.

Part. IVA e C.F.: IT 02800390920 **- REA** 225438 **- R.I. Cagliari** 02800390920 **Sede:** Via Roberto Binaghi 7, 09121, Cagliari (Italy) **- Telefono:** +39 070281807

Mail: info@utensileriasarda.com - Sito: www.utensileriasarda.com Capitale sociale €: 50.000,00 I.V - Pec: utensileriasardasrl@pec.it



PA.6 - NYLON

Si narra che quando il Giappone impedi agli Stati Uniti, in occasione della seconda guerra mondiale, di importare la seta dalla Cina, una delle principali industrie chimiche statunitensi - DuPont - creò un materiale sostitutivo per la produzione dei paracaduti militari denominandolo con l'acronimo NYLON: Now You've Lost, Old Nippon! Forse si tratta di una leggenda ma sta di fatto che il nylon, meglio classificato tecnicamente come poliammide, è da decenni, senz'altro, lo sarà per parecchio tempo ancora, un materiale quasi insostituibile in molte, specifiche applicazioni nell'industria delle materie plastiche. Il monomero di partenza per la pollmerizzazione è il caprolattame, ottenuto da fenolo o cicloesano. La reazione di polimerizzazione procede attraverso la reazione di un intermedio ottenuto attraverso l'aggiunta di acqua, che apre l'anello del caprolattame formando un acido reattivo. La polimerizzazione si conduce in autoclave a 250-270°C con acqua, impiegando come iniziatore un sale di PA66 o acido ammino-capronico. Vengono inoltre aggiunti monomeri monofunzionali per controllare il peso molecolare e la reazione industriale avviene in continuo e in discontinuo. Molto usato nella costruzione di parti di macchine per le sue ottime caratteristiche. Durezza, tenacità, leggerezza, elevata resistenza agli urti anche a basse temperature, basso coefficiente di attrito, elevato potere di attenuazione, lo fanno preferire in molteplici impieghi nei vari settori dell'industria meccanica.

Vantaggi

Da esperimenti svolti in laboratorio, il **Nyl**on 6 rinforzate con fibre di vetro al 30% e impiegando lo stesso stabilizzante termico, è emerso che, dopo invecchiamento a 150°C e 170°C, per alcune prove meccaniche (come per esempio la resistenza all'urto), il decremento di valore rispetto alla temperatura ambiente è migliore per la PA6. Alla temperatura di 190°C, dopo 3000 ore di invecchiamento, il valore della resistenza all'urto non è più misurabile. La resistenza del modulo elastico in temperatura, a 3000 ore e alle condizioni di 150, 170 e 190°C, aumenta anche di 350 MPa. Altri vantaggi della PA6 rispetto alla PA66 sono il costo decisamente inferiore e la maggiore facilità di stampaggio. Inoltre,tale materiale presenta un minor ritiro, è più isotropo, corrode meno i metalli delle viti di plastificazione, è più facile da saldare per vibrazione e offre una finestra di lavorazione maggiore, garantendo sempre una migliore resistenza all'urto.

Le sue principali caratteristiche :

- Fra i tecnopolimeri ha la più alta resistenza meccanica anche a temperature elevate, ed in ambienti difficili.
- Alta tenacità, buona resistenza alla rottura alla trazione alla compressione ed agli urti.
- Basso coefficiente di attrito e di abrasione, autolubrificante non richiede lubrificazione.
- Elevata resistenza a oli di macchine e grassi , non resistente agli acidi concentrati, buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
- Resistenza alla fatica, mantiene le caratteristiche anche sotto sforzi ripetuti.
- Alto assorbimento di umidità.

APPLICAZIONI TIPICHE

- <u>Meccaniche</u>: Largamente impiegato nell'industria meccanica per le sue caratteristiche e proprietà. Utilizzato per pulegge, camme, cuscinetti, ingranaggi, ammortizzatori, componenti di scorrimento e guide antiusura , supporti, ruote e molte altre applicazioni.
- Alimentari: Approvato secondo le normative vigenti (ad es. FDA, EU FCS) per contatto con alimenti, ma ancora poco usato per tale utilizzo.
- Chimiche: Resiste ai composti inorganici agli alcali ed ai solventi ma non agli acidi.
- Termiche: Adatto fino a circa 90 °C, da questa temperatura in poi le sue caratteristiche meccaniche cominciano a calare rapidamente.
- Elettriche: Poco adatto all'uso nel settore elettrico per la sua propensione all'assorbimento di umidità.

DIFETTI:


Le poliammidi (tra cui il Nylon) sono materiali igroscopici. L'indice di igroscopicità varia dal 3,5% (con umidità relativa pari al 65%) al 100% (con umidità 100%), deve essere tenuto in considerazione nello stabilire le dimensioni dei pezzi. conseguenza le proprietà meccaniche, elettriche e dimensionali, variano. Il Nylon 6, se utilizzato secco può risultare fragile, umido è malleabile e resistente all'urto. Non resistente agli acidi concentrati. Rispetto alla PA66, la PA6 assorbe più umidità, è più sensibile all'idrolisi ed è leggermente più morbida allo stato condizionato; inoltre,tende a depolimerizzare a partire da temperature superiori a 70°C,


Applicazioni:

Ruote dentate, boccole, cambi, camme, mandrini, collettori, alimentazione pistone pompa, valvole e corpi di valvola, piste, isolatori elettrici, coclee, componenti di pompa, alimenti i connettori e rotori di sistema...etc.



Tabella delle Stabilità materie plastiche







UTENSILERIA SARDA S.r.l.

Part. IVA e C.F.: IT 02800390920 – REA 225438 – R.I. Cagliari 02800390920

Sede: Via Roberto Binaghi 7, 09121, Cagliari (Italy) - Telefono: +39 070281807

Mail: info@utensileriasarda.com - Sito: www.utensileriasarda.com Capitale sociale €: 50.000,00 I.V - Pec: utensileriasardasrl@pec.it



PROPRIETA'	Metodi d prove ISO (IEC)		Nylon Pa.0 E	Nylon Pa.6 E + Mos*	Nyon Fa.0 C	Nyion Pa.0 C +Nos*	Nylon Pa.50	TONDI PIENI ESTRUSI		NYLON 6	NYLON 6+ MOS PA 64MsS	NYLON 66 PA 66 E	NYLON 66+ MOS PA 66+MrS	
			Naturale-Nero	Nero	Naturale-Nero	Nero	Naturale-Nero	1	RODS (extraded qualities)		Naturale - Natural Neto - Black	Nero-Black	Naturale - Natural Nero - Hack	Netoblack
Colore	١.	-	Natural-Black	Black	Natural-Black	Black	Natural-Black		Toleranza	Mar. Langherza	Pero approxim.	Peso approssim.	řeso approssim.	řeso apprositm.
Densià	1183	e/emil	1.14	1,14	1.15	1.16	1.14	Dia	Tolerance	Linghi	Weight appr.	Коры аруг.	Жаук аут.	Жазін арт.
Assorbimento d'associa:	1183	g/cm²	1,14	1,14	1.19	1,10	1,14	2000	mm	nn	kg/m	lgin	kgim	kg/m
- dopo 24 / 90 h di immersione in acqua a 23 °C (1)	62	mg	80/168	80/108	44/83	52/98	40/76	4	+0,1/+0,5	2000/3000	l			l
age at the time and the time and the time	62	4	1,28/2,60	1,28/2,50	0,86/1,22	0,76/1,43	0,60/1,13	- 5	+0,1/+0,5	2000/3000	l			l
- a saturazione in aria a 23 °C / 50% UR	-	%	2,6	2,8	2,2	2,4	2,4	6	+0,1/+0,4	2000/3000	0,037	0,037	0,037	0,037
- a saturazione in acqua a 23 °C	-	%	9	8	6,5	6,7	8	8	+0,1/+0,5	2000/3000	0,065	0,065	0,065	0,065
Proprieta termiche (2)								10	+0,1(+0,5	2000/3000	0,099	0,099	0,099	0,099
Temperatura di fusione	-	°C	220	220	220	220	255	12	+0,2/+0,7	2000/3000	0,14	0,14	0,14	0,14
Temperatura di transizione vetrosa (3) Conduttività termisa a 23 °C	-	*C WI(Km)	0,28	0,28	029	0,30	0,28	16	+0,2/+0,7	2000/3000	0,223	0,223	0,223	0,223
Coefficiente di dilatazione termina lineare:	-	w(km)	0,28	0,18	0,29	0,50	0,18	16	+0,2/+0,7	2000/3000	0,25	0,25	0,25	0,25
- vaiore medio tra 23 e 60 °C	١.	m/(m·K)	00-10*	60-10 ⁻⁰	80·10*	80-10*	80-10 ⁻⁰	18	+0,2/+0.7	2000/3000	0,31	0,31	0,31	0,31
- valore medio tra 23 e 100 °C		m/(m-K)	105:104	105:10*	90·10 ⁴	90:10*	95·10 ⁻⁶	20	+0,2/+0,7	2000/3000	0,38	0,38	0,38	0,38
Temperatura di inflessione sotto carico:		(100 10	100 10	60 10	00 10	VV 10	22	+0,2/+0,9	2000/3000	0,47	0,47	0,47	0,47
- metodo A : 1.8 MPa	75	*0	70	70	80	80	85	25	+0,2/+0,9	2000/3000	0,607	0,607	0,607	0,607
Temperatura massima di utilizzo ammesso in aria:								28	+0,2/+0,9	2000/3000	0,756*	0,756*	0,756*	0,756*
- per brevi periodi (4)	-	°C	160	160	170	170	180	30	+0,2/+0.9	2000/3000	0,86	0,86	0,86	0,86
- in continuo : per 5 000 / 20 000 h (5) Minima temperatura di utilizzo (6)	-	*0	85/70 - 40	85/70 -40	105/90	105/90	95/80 - 30	32	+0,2/+1,1	2000/3000	1,02	1,02	1,02	1,02
infarmabilità (7):			-40	-40	- 50	- 3U	- 30	35	+0,21+1,1	2000/3000	1,18	1,18	1,18	1,18
- indice dossigeno	4589	%	25	25	25	25	20	40	+0,2/+1,1	2000/3000	1,53	1,53	1,53	1,53
- secondo metodo UL 94 (3/6 mm spessore)	7000		HBHB	HBHB	HB/HB	HBHB	HB/V-2	45	+0,3(+1,3	2000/3000	1,94	1,94	1,94	1,94
Proprietà messaniche a 23 °C (B)	$\overline{}$							50	+0,3/+1,3	2000/3000	2,38	2,38	2,38	2,38
Test di trazione (R):								55	+0,3(+1,3	2000/3000	2,86	2,86	2,86	2,86
- carico di snarvamento / carico di rottura (10)	+ 527	MPa	76/-	76/-	85/-	78/-	00/-	60	+0,3(+1,6	2000/3000	3,43	3,43	3,43	3,43
	++ 527	MPa	45/-	45/-	55/-	50/-	55/-	65	+0,3/+1,6	2000/3000	4,01	4,01	4,01	4,01
- allungamento a rottura (10)	+ 527	*	> 50	>50	25	25	> 40	70	+0,3(+1,6	2000/3000	4,64	4,64	4,64	4,64
	++ 527 + 527	% MPa	> 100 3.250	> 100 3.250	> 50 3.500	> 50 3,300	> 100 3.450	76	+0,3(+1,6	2000/3000	5,31	5,31	5,31	5,31
- modulo elastico a trazione (11)	+ 527	MPa	1.400	1400	1.700	1.600	1.050	80	+0,4/+2,0	2000/3000	6,09	6,09	6,09	6,09
Test di compressione (12):	++ 327	W 4	1.400	1700	1.700	1.000	1.039	85	+0,4/+2,0	2000/3000	6,85	6,85	6,85	6,85
- carico a 1 / 2 / 5 % di deformazione nominale (11)	+ 604	MPa	24/48/80	24/48/80	26/51/92	25/49/83	25/49/92	90	+0,5(+2,2	2000/3000	7,69	7,69	7,69	7,69
Creep test a trazione (9):								95	+0.5(+2.2	2000/3000	8,55	8,55	8,55	8,55
- carico per ottanere 1% di allungamente	+ 900	MPa	18	13	22	21	20	100	+0,6/+2,5	2000/3000	9,51	9,51	9,51	9,51
in 1.000 h (s ₁₇₈₀₀)	++ 899	MPa	7	7	10	9	8	110	+0,71+3,0	2000/3000	11,56	11,56	11,56	11,56
Resistenza all'urto Charpy - senza intaglio (13)	+ 179/1eU	kJim*	NR 55	NR	NR OF	NR or	NR 45	120	+0,8(+3,5	2000/3000	13,8	13,8	13,8	13,8
Resistenza all'urto Charpy - son intaglio Resistenza all'urto Izod - con intaglio	+ 179/1eA + 180/2A		5,5 5,5	5,5 5.5	3,5 3.5	3,5 3,5	4,5 4.5	125	+0,8(+3,5	2000/3000	14,94	14,94	14,94	14,94
Kessierza aruno izou - con magio	+ 180/2A	k.lm²	15	15	7	7	11	130	+0,8(+3,5	2000/3000	16,13	16,13	16,13	16,13
Durezza con penetrazione della sfera (14)	+ 2038-1	N/mm²	150	150	185	180	160	135	+0,8(+3,5	2000/3000	17,360*	17,360*	17,360*	17,360*
Durezza Rockwell (14)	+ 2039-2		M 85	M 85	M 88	M 84	M 88	140	+0,9(+3,8	2000/3000	18,71	18,71	18,71	18,71
Proprietà elettriche a 23 °C								150	+0,9(+3,8	2000/3000	21,52	21,52	21,52	21,52
Rigidità dielettrica (15)	+ (60243)	kV/mm	25	25	26	24	27	160	+1,1/+5,5	2000/3000	24,49	24,49	24,49	24,49
	++ (60243)	kV/mm	18	18	17	17	18	170	+1,1/+5,5	2000/3000	27,56	27,56	27,56	27,56
Resistività di volume	+ (60003)	O-mm	> 10 14	> 10 **	> 10 14	> 10 14	> 10 14	175	+1,1/+5,5	2000/3000	29,320*	29,320*	29,320*	29,320*
Resistività di superfice	++ (60093)	Ω·mm O	> 10 ¹² > 10 ¹³	>10 10 10	> 10 11	> 10 12	> 10 ¹² > 10 ¹³	180	+1,2/+6,0	2000/3000	30,97	30,97	30,97	30,97
Kesisinia di supe lice	++ (60093)	0	> 10 ¹²	>10 2	> 10 11	>10.12	> 10 12	190	+1,2/+6,0	2000/3000	34,41	34,41	34,41	34,41
Costante dielettrica e: - a 100 Hz	+ (60250)	-	3,9	3,9	3,6	3.6	3.8	200	+1,2/+6,0	1000/3000	39,22	39,22	39,22	39,22
,	++ (00250)		7.4	7.4	0.0	0.0	7.4	220	+1,6/+6,5	1000/3000	46,15	46,15	46,15	46,15
- a 1 Hz	+ (60250)	-	3,3	3,3	3,2	3,2	3,3	225	+1,6(+6,5	1000/3000]			
	++ (60250)	-	3,8	3,8	3,7	3,7	3,8	230	+1,6/+6.5	1000/3000	50,02	50,02	50,02	50,02
Fattore di dissipazione a tan d : - a 100 Hz	+ (60250)		0.019	0.019	0.012	0.012	0.013	250	+1,61+6,5	1000/3000	59,4	59,4	59,4	59,4
	++ (60250)		0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	260	+1,6/+6,5	1000/3000	65,2	65,2	65,2	65,2
-a1Hz	+ (60250)		0,021	0,021	0,016 0.05	0,018	0,020	280	+1,6/+6,5	1000/3000	74,3	74,3	74,3	74,3
Indice comparativo delle correnti striscianti ICTI)	++ (60112)	+ -	800	600	600	800	800	300	+1,8/+8,5	1000/3000	85,85	85,85	85,85	85,85
(Lily	++ (60112)		800	600	600	800	800	320	+1,81+8,5	1000/3000	99,01	99,01	99,01	99,01
Ulteriori Caratteristiche				100	000	740	700	350	+1,8(+8,5	1000/3000	116,9	116,9	116,9	116,9
Incollabilità	П		N	N	N	N	N	380	+1,8/+8,5	1000/3000	144,00	144,00	144,00	144,00
Compatibilità al contatto con alimenti (FDA Compl.)	DM 21.37	20	Y	N	v	N N	· v	400	+1.87+8.5	1000/3000	154.00	154.00	154.00	154,00

F	OGLI E LAST	NYLON 6			
SHEETS	AND PLATE	(PA6E)			
				Peso appross.	
Spessore	Tolleranza	Lunghezza	Larghezza	Weight appr.	
Thickness mm	Tolerance mm	Length mm	Width	kg/la∋tra kg/sheet	
8	+0,2/+0,9	2.000	1.000	20,90	
10	+0,3/+1,5	2.000	1.000	26,38	
12	+0,3/+1,5	2.000	1.000	32,70	
15	+0,3/+1,5	2.000	1.000	40,20	
20	+0,3/+1,5	2.000	1.000	52,05	
25	+0,3/+1,5	2.000	1.000	64,22	
30	+0,3/+2,5	2.000	1.000	76,33	
35	+0,5/+2,5	2.000	1.000	91,00	
40	+0,5/+2,5	2.000	1.000	103,10	
50	+0,5/+3,5	2.000	1.000	127,11	
60	+0,5/+3,5	2.000	1.000	151,65	
70	+0,5/+3,5	2.000	1.000	178,00	
80	+0,5/+3,5	2.000	1.000	202,05	
90	+0,5/+3,5	2.000	1.000	224,60	
100	+0,5/+3,5	2.000	1.000	250,50	
110	+0,5/+5,5	2.000	1.000	290,20	
120	+0,5/+5,5	2.000	1.000	315,60	
130	+0,5/+5,5	2.000	1.000	344,40	
140	+0,5/+5,5	2.000	1.000	367,60	
150	+0,5/+5,5	2.000	1.000	421,00	

Disponibilità — Availability

Tondi : Ø 8-300 mm -Lastre: Spessore 8-120 mm Tubi: O.D. 25-300 mm

Rods: Ø 8-300 mm -

Sheets/Plates: Thicknesses 8-120 mm

Tubes: O.D. 25-300 mm

Lunghezze standard : 1.000 — 3.000 Standard length : 1.000 — 3.000