ALCABOND 940 FC

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE POLIURETANICO

PROPRIETA'
• Elasticità permanente
• Sovraverniciabilità
• Resistenza allo strappo
• Buona durezza superficiale
• Non rilascia aloni e macchie
• Resistenza alla propagazione del taglio

CAMPI D'IMPIEGO
• Giunti di dilatazione di pavimenti industriali, sguscie, battiscopa
• Giunti di facciate ventilate
• Collarini e scorsaline perimetrali di tetti e coperture
• Sigillature tra carpenterie metalliche
• Guarnizioni in genere
• Sigillature su molteplici supporti
• Aderisce a: sottofondi cementizi, materiali da costruzione in genere, pietra, alluminio, vetro, acciaio zincato, inox e preverniciato.

DATI TECNICI

Temperatura d'applicazione	tra +5°C e +35°C
Temperatura di esercizio	tra -40°C e +70°C
Fuori polvere	1h circa
Indurimento	2,5 mm in 24 ore ca.
Durezza Shore A	40-45 ca.
Allungamento alla rottura	>450
Allungamento di lavoro	10% ca.

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO
Tutte le superfici devono essere prive di polvere, pulite e asciutte. Il sigillante deve potersi muovere liberamente, quindi non deve aderire al fondo del giunto. Inserire nella profondità del giunto un cordone di polietilene a cellule chiuse. Se necessario applicare a pennello un primer sulle pareti del giunto.
Cartuccia: tagliare il beccuccio obliquo, forare la cartuccia e avvitarlo, inserire quindi la cartuccia nella pistola ed estrudere il materiale sul giunto.
Sacchetto: tagliare il lembo del sacchetto, all'altezza della graffetta di chiusura, applicare il beccuccio. Per l'estrusione utilizzare l'apposita pistola.
Applicazione: schermare i bordi con un nastro di carta adesiva. Accertarsi che l'eventuale primer applicato sia asciutto. Dopo aver applicato lisciare la superficie in modo che diventi leggermente cava, questa operazione è possibile effettuarla con acqua e sapone. Rimuovere successivamente il nastro di carta prima che inizi la presa. Proteggere la sigillatura in caso di pioggia per almeno 2 ore dall'applicazione.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO
• Cartucce da 310 ml
• Sacchetti 400 ml e 600 ml
• Fusti da 27 Kg e 240 Kg
Colori: Bianco, Grigio e Nero
Stabilità a magazzino: 12 mesi tra +5°C e +25°C

AVVERTENZA
Le informazione tecniche fornite sia verbalmente che per iscritto, sulla base della nostra esperienza pratica e scientifica, non sono impegnative e non dimostrano nessuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio al contratto di compravendita. Tutto ciò non dispensa il cliente dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti e di verificare l'idoneità in relazione all'uso previsto. Il cliente è tenuto a verificare la presente scheda e tutti i valori in essa riportati, che siano validi per l'applicazione di suo interesse e non siano obsoleti in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. In caso di dubbio contattare il nostro ufficio tecnico.